



## RX® Silicone

Si- (of MVQ-)rubber

<b>Materiaal</b>	: Si MVQ
<b>Kleur</b>	: transparant
<b>S.g. (gr/cm<sup>3</sup>)</b>	: 1,15
<b>Hardheid (°Shore)</b>	: 60 A
<b>Treksterkte (N/mm<sup>2</sup>)</b>	: 6
<b>Rek bij breuk (%)</b>	: 400
<b>Druk max. (bar)</b>	: 8
<b>Temperatuurbereik (°C)</b>	: -60/max. +200
<b>Geschikt voor</b>	: levensmiddelenindustrie, reuk- en smaakloos verouderingsbestendig elektrisch isolerend FDA- en BGA-vrijgave voor toepassing in de voedingsmid- delenindustrie weerbestendig
<b>Attentie</b>	: silicone plaat is op aanvraag ook in diverse kleuren lever- baar

Tabel 1: Leveringsprogramma RX® Silicone

artikelnummer	aantal inlagen	breedte (mm)	dikte (mm)	rollengte (m)
10017216	-	1200	0,5	10
10017217	-	1200	1	10
10017218	-	1200	1,5	10
10017219	-	1200	2	10
10017220	-	1200	3	10
10017221	-	1200	4	10
10017222	-	1200	5	10
10017223	-	1200	6	10
10017224	-	1200	8	2
10017225	-	1200	10	2

*Afwijkende dikten op aanvraag leverbaar.  
Pakkingen volgens tekening kunnen in eigen productie snel worden vervaardigd.*

*Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die ERIKS besteedt aan de samenstelling van de geleverde informatie, kan ERIKS niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van deze informatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. ERIKS is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik van deze informatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van ERIKS.*

**Voor meer informatie, een offerte of bestelling kunt u rechtstreeks contact opnemen met een van onze specialisten.**

NL ERIKS bv • Postbus 280 • 1800 BK Alkmaar • T (072) 514 15 14 • F (072) 515 56 45 • info@eriks.nl • www.eriks.nl  
B ERIKS nv • Boombekelaan 3 • 2660 Hoboken • T (03) 829 26 11 • F (03) 828 39 59 • info@eriks.be • www.eriks.be